

FABRICANTE Baldosines Torino S.A
Autopista Sur Km 13
Teléfono: 01-8000-914900
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
Pagina Web: www.alfa.com.co

Descripción

También conocida como baldosa de terrazo, es un elemento vibropresado, constituido por una cara fina compuesta por cemento blanco o gris, marmolinas, granos y pigmentos.

Presentación

La baldosa se entrega por unidades o estibada, según las condiciones de recepción en la obra, terminada con pulimento a nivel de brillo natural.

Características Técnicas

FORMATO	ESPESOR	PESO/m ²	UND/comercial	UND/m ²
33x33	15mm	32 Kgs	m ²	9
30x30	15mm	32 Kgs	m ²	11

Referencias Disponibles

FONDO GRIS:	P1B, P5B
FONDO CAFE:	G1B, G5B
FONDO BLANCO:	P1, P5, D1, D5, PN1, PN5, HP5, PG1, PG5, BH1, BH5
FONDO NEGRO:	N2A
FONDO CREMA:	PCL1, PCL5, PCL5, VERDE, PCL7TRANI, TRANI1, TRANI5, K1, K5, B1, B5, M1, M5, RH1, RH5,
CRISTAL MATTICES	Rojo, verde, azul, amarillo, durazno

Características Técnicas	Formato 30x30	Tráficos
Resistencia flexión (mpa) cara vista	9.2	3 todas las áreas en vivienda. MEDIO
reves	8.1	
Resistencia al impacto (mm)	300	4 Tráfico comercial moderado. SEMIPESADO
Resistencia al desgaste (mm)	31	
Absorción (%) cara vista	4.3	5 PESADO
Total	6.5	
Densidad (kg/m³)	2.420	
Aspectos físicos Aspectos geométricos Granulometría	conforme norma técnica	

NOTA

Según necesidades de diseño, se pueden suministrar referencias con fondos en diversos colores y combinaciones de granos

Utilización

Se usa principalmente en pisos superiores en donde se desea aligerar las cargas, en remodelaciones, para construcciones apartadas o de difícil acceso y en aquellas áreas donde los niveles de piso terminado así lo requieran. Excelente comportamiento en pisos interiores con uso residencial

Instalación

- Se debe partir de placas en concreto niveladas o alistadas.
- Reparta el material en seco para ubicar los cortes en lugares poco visibles.
- Prepare el mortero de pegue en las siguientes proporciones:
Para tráfico peatonal: 3 partes de arena por una parte de cemento gris.

- Puede también utilizar Alfalisto gris o blanco (f.t. 551), dependiendo del fondo de la baldosa.
- Humedezca abundantemente la placa sobre la que estampillará la baldosa.
- Humedezca el mortero y esparza dejando un mínimo de 10 mm. El nivel del piso terminado estará en 25 mm.
- En caso de estar utilizando Alfalisto (f.t. 551), requerirá de un espesor de pegue de 6 mm y el nivel del piso estará en 21 mm.
- Instale las líneas maestras y nivele utilizando boquillera metálica.
- Estampille la baldosa realizando la fuerza con una porra de caucho, guiándose con hilo y ayuda de la boquillera.
- La dilatación recomendada entre los lados de la baldosa es de 2 a 3 mm. Nunca instale a tope.
- Una vez termine de instalar un área, proceda a efectuar una limpieza cuidando de no dejar residuos secos ni húmedos sobre la superficie y las juntas para evitar el riesgo de manchas o coloraciones no deseadas en la boquilla.
- 24 horas después de terminada la instalación, prepare la boquilla (cemento, marmolina y pigmento) necesaria (1,5 Kg/m²) para toda el área seleccionada.
- Esparza la mezcla con un cepillo de caucho. La mezcla se debe aplicar en 2 etapas, la primera en proporción 1:1 y la segunda en proporción 2:1
- Para los casos en que no se pula la superficie terminada, 24 horas después de aplicada la boquilla, lave con abundante agua, escurra y deje secar evitando el tráfico.
- Cuando el piso no presente humedades, encere con cera líquida neutra y brille.
- Para los casos en que la superficie va a ser pulida, inicie este procedimiento 8 días después de haber instalado y emboquillado la baldosa, para asegurar que esta no se suelte.

Mantenimiento

- Retire el polvo acumulado sobre la superficie periódicamente.
- Trapee con agua limpia y un limpiador líquido suave, con PH neutro (sin contenido de amoníaco, cloro o abrasivos), con una frecuencia acorde al tráfico del piso.
- Proteja la baldosa contra manchas de pintura, aceite o tintas, con cera líquida neutra.
- Remueva las manchas inmediatamente ocurran, recójalas o absórbalas cuidando de no esparcirlas en un área mayor.
- No utilice detergentes en polvo o blanqueadores para limpiar la superficie.
- Nunca utilice ácidos para lavar la baldosa. Estos erosionan la superficie del piso originando daños irreparables sobre esta.
- Utilice tapetes atrapamugre en las entradas.
- Partículas duras como la arena rayan la superficie de la baldosa originando pérdida de brillo.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos